

## ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СМЕШАННЫХ КРИСТАЛЛОВ МОНОКЛИННОГО АЛЮМО-ЖЕЛЕЗО-КАЛИЕВОГО ПОЛЕВОГО ШПАТА

© 2002 г. В. К. Тароев, Й. Готтлихер, В. В. Лашкевич, Г. Кролл, Г. Пентинхаус,  
Х. Вульф-Бернотат, Л. Ф. Суворова, В. Л. Таусон, А. А. Кашаев

Представлено академиком Ф.А. Летниковым 17.04.2002 г.

Поступило 06.05.2002 г.

Калиевый полевой шпат (КПШ) относится к числу главных породообразующих минералов земной коры. Он устойчив в широком диапазоне РТ-условий. Неудивительно, что литература по исследованию его структурных особенностей и химического состава весьма обширна и разнообразна. Вместе с тем вопросам изучения условий и пределов вхождения в него железа как одного из наиболее распространенных элементов не уделялось должного внимания. В природных ферриалюмосиликатных КПШ содержание  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  обычно не превышает 0.5 мас. %, иногда достигает 3 мас. %, но предел его вхождения дискуссионен, поэтому представляется интересной задача синтеза КПШ с максимально возможным содержанием железа. Принципиальная возможность синтеза высокожелезистых твердых растворов показана в [1–4], однако существующие экспериментальные данные противоречивы. По-видимому, в экспериментах имеет место метастабильное фазообразование, и недостаточное внимание уделяется контролю окислительно-восстановительной обстановки при росте смешанных кристаллов.


Цель настоящего исследования – установление пределов вхождения Fe в КПШ при контролируемой активности кислорода и анализ влияния химического состава на структурные характеристики смешанных кристаллов. Синтез кристаллов твердых растворов  $\text{K}(\text{Al},\text{Fe})\text{Si}_3\text{O}_8$  проводили по

ранее разработанной методике [5, 6] при температурах 400, 500 и 600°C и давлении 100 МПа. Синтез осуществлен в медных контейнерах. В состав шихты входили следующие компоненты:  $\text{SiO}_2$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ . В качестве минерализатора использовали водные растворы KOH с содержанием щелочи 15.25 мас. %. В опытах варьировали соотношение  $\text{Al}_2\text{O}_3$  и  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ . Фугитивность кислорода поддерживалась буферной ассоциацией  $\text{Cu}-\text{Cu}_2\text{O}$ . Рентгенодифракционный (дифрактометр Simens D5000) и микрорентгеноспектральный (микроанализатор JCXA 733 фирмы JEOL) анализы показали, что продукты синтеза представляют собой кристаллы Fe-содержащего КПШ моноклинной модификации. Исследование методами Лаэз и вращения–качания нескольких отобранных монокристаллов различных составов подтвердили эти результаты. В качестве дополнительных фаз во всех опытах присутствуют делафоссит ( $\text{CuFeO}_2$ ), куприт ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ) и в незначительных количествах – железосодержащие кальсилит и нефелин. Параметры и объем элементарной ячейки КПШ монотонно возрастают по мере увеличения доли железистого минала, и характер этих изменений близок к линейным зависимостям. Параметры элементарной ячейки смешанных кристаллов указывают на различную степень  $(\text{Al},\text{Fe}),\text{Si}$ -упорядоченности, что подтверждают точки, попавшие в промежутки между линиями для высоких и низких рядов упорядоченности Al и Fe – конечных членов (рис. 1). Подобные отклонения могут быть следствием напряжений в кристаллах, вызванных присутствием когерентных доменов. Различные степени  $(\text{Al},\text{Fe}),\text{Si}$ -упорядоченности наглядно отображаются в координатах параметров  $b$  и  $c$  (рис. 2).

Полученные данные позволяют утверждать, что синтезирован широкий ряд твердых растворов моноклинных железосодержащих полевых шпатов с максимальным содержанием железа при 500–600°C 18.2 мас.%  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (67 мол.%  $\text{KFeSi}_3\text{O}_8$ ), отвечающим границе фазового перехода моно-


Институт земной коры  
Сибирского отделения Российской Академии наук,  
Иркутск

Институт технической химии,  
воды и геотехнологии,  
Исследовательский центр Карлсруэ, Германия  
Вестфальский университет им. Вильгельма,  
Институт минералогии, Мюнстер, Германия  
Институт геохимии  
Сибирского отделения Российской Академии наук,  
Иркутск



**Рис. 1.** Зависимости параметров и объема элементарной ячейки алюмо-железистых КПШ от содержания железистого минала. Температура образования кристаллов 400 (1), 500 (2), 520 (3), 600°C (4). 5 – крайние члены (высокий, низкий) изоморфной серии. Штриховые линии ограничивают различные состояния упорядоченности в сериях твердых растворов высоких и низких форм K(Al,Fe)-полевых шпатов.

клинико-триклинико-КПШ. По результатам мёссбауэровской спектроскопии [7] железо в смешанных кристаллах находится в трехвалентном состоянии. Это подтверждают и данные уточнения атомной структуры синтезированного образ-



**Рис. 2.** Диаграмма  $b$ - $c$ -параметров элементарной ячейки в системе  $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ – $\text{KFeSi}_3\text{O}_8$ . Видно, что полученные фазы характеризуются промежуточными состояниями  $(\text{Al}, \text{Fe})\text{Si}$ -упорядоченности. 1 – краевые члены: высокий, низкий;  $T$ , °C = 400 (2), 500 (3), 520 (4), 600 (5), 600 (6). 2–5 – кристалл моноклинный, 6 – триклинический.

ца с содержанием  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  7.50 мас.% [8]. По мере роста содержания  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  в системе, в синтезированных кристаллах КПШ содержание Al последовательно уменьшается, а Fe увеличивается. Параметры элементарной ячейки их монотонно возрастают, что, предположительно, свидетельствовало о размещении атомов Fe в тетраэдрических позициях. И как показало уточнение структуры образца с содержанием  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  = 7.50 мас.%, координационные тетраэдры в высокожелезистом КПШ увеличены по сравнению с обычными полевыми шпатами, и наиболее заметен этот эффект на тетраэдрах  $T_1$  [8]. Следовательно, тетраэдры в структуре Fe-содержащих КПШ содержат железо, которое в соответствии с полученными данными должно быть трехвалентным, что согласуется с данными мёссбауэровской спектроскопии [7]. Поэтому можно утверждать, что в синтезированном ряде твердых растворов происходит увеличение содержания  $\text{Fe}^{3+}$  в тетраэдрических позициях, преимущественно в  $T_1$ .

Таким образом, синтез и изучение Fe-содержащих полевых шпатов позволили получить надежные данные по вхождению Fe в КПШ как главного, а не примесного элемента при параметрах гидротермального синтеза. Наши данные говорят о непрерывности моноклинного ряда твердых растворов  $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ – $\text{KFeSi}_3\text{O}_8$ . Установление разрыва смесимости в этом ряду [4], возможно, было связано с отсутствием контроля активности кислорода, что создало более восстановительные условия и вызвало ограничение вхождения Fe в КПШ, связанное с появлением слюды [5, 6].

Результаты экспериментов являются ключом к пониманию условий образования высокожелезистых полевых шпатов и могут быть использованы в целях геотермобарометрии для интерпретации посткристаллизационных процессов термической истории формирования пород.

Работа выполнена при финансовой помощи РФФИ (грант 02-05-64472) и Программы поддержки научных школ (грант 00-15-98573).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Faust G.T.* // Amer. Miner. 1936. V. 21. P. 735–763.
2. *Wones D.R., Appleman D.E.* // U.S. Geol. Surv. Prof. Paper. 1961. № 424. C. P. 309–310.
3. *Wones D.R., Appleman D.E.* // J. Petrol. 1963. V. 4. P. 131–137.
4. *Eberhard E.* // Tschermaks miner. und petrogr. Mitt. 1965. Bd. 10.H. 1/4. S. 400–408.
5. *Тароев В.К., Таусон В.Л., Суворова Л.Ф. и др.* // ДАН. 1994. Т. 337. № 2. С. 246–249.
6. *Taroev V.K., Tauson V.L., Kroll H., Goettlicher J.* // Acta crystallogr. A. 1996. V. 52 Suppl. P. 339.
7. *Вылегжанин К.В., Изотов В.Г., Кальчев В.П. и др.* Программа и тезисы докладов IV совещ. по ядерно-спектроскопическим исследованиям сверхтонких взаимодействий. Ужгород 26–28 июня 1991. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 113.
8. *Надежина Т.Н., Пущаровский Д.Ю., Тароев В.К. и др.* // Кристаллография. 1993. Т. 38. № 6. С. 77–82.